

Technický list

Flügger Dekso 5



Popis produktu

Typ: Akrylátová barva, matná.

Dekso 5 kombinuje pěkný matný povrch s výbornými čistícími vlastnostmi. Je velmi robustní a odpuzuje nečistoty, proto se velmi snadno čistí.

Kryvost tónovaných odstínů je uvedena natónovacím štítku.

Dekso 5 je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL

- vysoce robustní a omyvatelný povrch
- nemění lesk při dotyku nebo čištění
- krásný, matný povrch



EU Ecolabel :
SE/044/002

Použití

V interiéru na stěny a stropy. Poskytuje matný robustní povrch, který nemění lesk při dotyku nebo čištění. Velmi vhodný pro úřady, kanceláře, obývací pokoje, kuchyně a podobná místa s vysokými nároky na funkčnost a estetiku.

Povrch musí být čistý, suchý a pevný. Lehce se odlupující nebo savé podklady natřete základem Flügger Sealer. Čištění před nátěrem proveďte přípravkem Fluren 37. Plochy zasažené plísní očistěte přípravkem Fluren 39. Malé praskliny zpevněte armovacím nátěrem Facade Armering.

Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Upozornění: Pokud jsou natírány dřevěné desky a podobné povrchy, neošetřené dřevo se časem může opět zviditelnit, a to z důvodu stahování dřeva v zimním období, kdy je nízká atmosférická vlhkost.

Technické údaje

Typ:	akrylátová barva, matná
Hustota:	1,32 kg/l
Lesk:	5, matná
Obsah sušiny:	57% váhy, 42% objemu
Vydatnost:	8-10 m ² /l v závislosti na savosti podkladu a metodě nanášení
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % RH:	doba schnutí: 1 h další nátěr: 4 h plně vyzrálý: několik dní
Emise:	EN16000-9:2006: < 190 µg/m ² h po 28 dnech, IAW. EN 15251
Omyvatelnost:	třída 1, EN 13300
Ředění:	voda
Čištění nářadí:	voda
Skladování:	v chladu a suchu, v uzavřených nádobách

Klíč: DEKSO 5

Květen 2017 nahrazuje únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Křnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.