



## Technický list

### Flügger Natural Wood Mořidlo na Dřevo

#### Popis produktu

Vodou ředitelné mořidlo na barvení neošetřeného i dřívě ošetřeného světlého dřeva v interiéru. Poskytuje krásný, polo-matný vzhled, odpuzuje špínu, a je lehce omyvatelné. Mořený povrch může být dodatečně nalakován lakem na vodní bázi pro získání robustnějšího povrchu.

#### Použití

Vhodný na světlé druhy dřeva, např. borovice, jedli, buk, jasan, na nábytek, desky a na všechny povrchy, u kterých je vyžadován nový nátěr. Odstín mořeného povrchu závisí na druhu dřeva. Suky mohou způsobit prosáknutí do světlých odstínů.

#### Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, zbavený prachu. Skvrny a fleky musí být vyhlazeny. Čištění dřívě mořeného dřeva, jakož i jakéhokoliv dřeva vyžadujícího čištění před mořením, proveďte přípravkem Flügger na mytí dřeva.

Před použitím i během aplikace důkladně promíchejte.

Nanáší se štětcem v rovnoměrné tenké vrstvě ve směru let dřeva. Vyvarujte se překrývání vrstev.

Pokud nanášíte druhou vrstvu, povrch obruste jemným smirkovým papírem (vel. zrna 120/180) a odstraňte brusný prach.

#### Čištění a údržba

Mořený povrch očistěte lehce vodou s mýdlem (např. Fluren 32). Případná obnova moření se provádí stejným přípravkem.

#### Správná praxe

Nenanášejte více než 2 vrstvy v jednom dni. Mořidlo musí dostatečně vsáknout do dřeva. Pokud byl povrch dřívě ošetřen, doporučuje se provést test na malé ploše na odhad vzhledu a přilnavosti.

#### Technické údaje

Typ:	vodou ředitelné mořidlo	
Lesk:	20, polomat	
Husotota:	1,04 kg/l	
Obsah sušiny:	21 % váhy, 19 % objemu	
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání	
Vydatnost:	cca 15 m <sup>2</sup> l	
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek	1 hod.
	další nátěr	4hod.
	plně vyzrálý	po několika dnech
Ředění:	voda	
Čištění náradí:	voda a mýdlo	
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem	

---

Klíč: TRAEBETS

Listopad 2015

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.