

## Technický list

### Flügger Wood Tex Aqua Window (dříve Flügger Window Aqua Barva na okna)



#### Popis produktu

Flügger Wood Tex Window dobře vyrovnává a kryje, včetně rohů, kde nestéká. Zasychá rychle a nelepí při zavírání okna. Zabraňuje plísním a řasám v růstu na povrchu.

- rychle zasychá a nelepí při zavírání oken
- neuvěřitelně jednoduché a pohodlné použití
- dobře vyrovnává a kryje

#### Aplikace

Flügger Wood Tex Transparent je součástí systému ochrany „Wood Tex“ a používá se jako vrchní nátěr v exteriéru na nové nebo dřívě ošetřené lehké typy dřeva včetně tlakově impregnovaného nebo vakuově impregnovaného dřeva.

Používá se na okna a dveře.

#### Použití

Podklad musí být čistý, pečlivě nanesený předchozí nátěr musí být pevný a jednotný. Pečlivě odstraňte jakékoliv nerovnosti způsobené zvětráním, uvolněný nátěr nebo nahnílé dřevo.

Doporučená vrstva je min. 60µm, cehož je dosaženo dvěma nátěry.

Aplikujte štětcem nebo velurovým válečkem

Na průmyslově vyráběných produktech proveďte test ke zjištění přilnavosti.

Po přibližně 8h schnutí může být okenní frám zavěšen.

Těsnící pásy vyrobené z P'VC mohou způsobit přilepení.

Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max. 12 %±3 na okna a dveře.

#### Technické údaje - bílý

Typ:	Olejem modifikovaná akrylátová barva
Hustota:	1,24 kg/l
Lesk:	40, pololesklý
Obsah sušiny:	50 % váhy, 38 % objemu
Vydatnost:	cca 8 m <sup>2</sup> /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.	na dotek 1 hod. další nátěr po 4 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	voda
Čištění náradí:	voda

---

Klíč: WT WINDM

č erven 2015, nahrazuje leden 2014

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.