

Technický list

Flügger Sklovláknitý filc (Flügger Glass Felt)

Popis produktu

Typ: Sklovláknitý filc.

Určen speciálně k následnému nátěru. Brání vzniku prasklin na stropích, zdech a fasádách.

Aplikace

Vhodný k vyztužení povrchu z betonu, omítky, sádkartonových desek apod.

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Správné nebo savé podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügger Sealer.

Lepidlo: Flügger 377 do suchých prostor a Flügger 380 do vlhkých prostor.

Nanášení: Lepí se bez překryvu nebo s 3 cm překryvem, který se po nalepení uprostřed prořízne.

Přetírání v suchých místnostech: První nátěr se provádí Flügger základním nátěrem na tapety. Druhý nátěr se provádí libovolnou barvou na stěny a stropy v požadovaném lesku a odstínu.

Sklovláknitý filc 42139, 43438 a 43450 jsou již natřeny základním nátěrem. 43438 a 43450 může být natřen matnou barvou na stěny. 42139 je doporučeno přetřít 2x nátěrem Flügger Flutex 7S. Při požadovaném vyšším lesku a/nebo při vysokém dopadu světla je ve vždy doporučen jako třetí nátěr Flügger základní nátěr na tapety. Filc se základním nátěrem není doporučen na fasády a vlhké prostory.

Sklovláknitý filc, který byl přilepen lepidlem na PVA bázi na sádkartonové desky nebo nehořlavé materiály, vyhovuje požární třídě B-s1,d0.

Technické údaje

| Design | Váha g/m ² | Role m | Tažná síla vert. | kp/5cm horiz. |
|--------|-----------------------|--------|------------------|---------------|
| 43007 | 35 | 1 x 50 | 20 | 14 |
| 43050 | 50 | 1 x 50 | 22 | 17 |
| 43101 | 45 | 1x 50 | 30 | 20 |
| 43200 | 45 | 1 x 50 | 30 | 20 |
| 43438 | 200 | 1 x 50 | 20 | 17 |
| 42139 | 60 | 1 x 50 | 22 | 19 |
| 43450 | 150 | 1x 50 | 26 | 20 |

Spotřeba barvy: první nátěr 0,2 - 0,3 l/m², další nátěry 0,12-0,15 l/m².

Spotřeba barvy závisí na druhu tkaniny, barvy a způsobu nanášení.

Klíč: GLASFILT

Listopad 2015, nahrazuje listopad 2013

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu. Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu.

Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.