

# Technický list

## Flügger Dekso 25



### Popis produktu

Typ: Akrylátová barva, polomatná.

Dekso 25 je akrylátová barva, která nežloutne, je vysoce robustní a odpudivá vůči nečistotám. Odolává vysokotlakému čištění: max. 80 barů ze vzdálenosti min 30 cm. Teplota vody při čištění max. 30 °C. Tepelně odolná do 200°C. Kryvost tónovaných odstínů je uvedena na tónovacím štítku. Dekso 25 je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL.

- vysoce robustní povrch, který odpuzuje nečistoty
- odolává vysokotlakému čištění
- nejlepší pro povrchy s vysokými nároky na opotřebení a hygienu



EU Ecolabel :  
SE/044/002

### Aplikace

Používá se na minerální povrchy v interiéru a v exteriéru. Ideální k nátěrům ploch, kde je vyžadována maximální robustnost, např. na úřadech, kancelářích, halách, kuchyních a toaletách. V případě použití v exteriéru na minerální povrchy, beton, dřevo či kov v exteriéru v kombinaci s vhodným antikoročním základním nátěrem je vhodné zajistit dostatečnou přidržnost k podkladu.

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Čištění před nátěrem je vhodné učinit přípravkem Fluren 37. Minerální a mírně sprašné nebo savé podklady musejí být ošetřeny impregancí Flügger Sealer. Po zaschnutí naneste Dekso 25. Aplikuje se štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Upozornění: Intenzivní odstíny mohou být méně robustní než bílé a světlé odstíny.

### Technické údaje

Hustota:	1,31 kg/l
Lesk:	25, polomatný
Obsah sušiny:	53 % váhy, 39 % objemu
Vydatnost:	8-10 m <sup>2</sup> /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 6 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Omyvatelnost dle EN 13300:	třída 1
Bělost:	92% BaSO <sub>4</sub>
Ředění:	voda
Čištění nářadí:	voda
Skladování:	v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

Klíč: DP 25

Únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, [www.flugger.cz](http://www.flugger.cz); Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.