

Technický list

Flügger Natural Wood Olej na Podlahy



Popis produktu

Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva a poskytuje pěkný matný a hřejivý povrch. Ošetřená podlaha odpuzuje špinu a vodu a proto se snadno udržuje a upravuje.

Použití

Používá se do interiéru na neošetřené, broušené a louhované dřevěné podlahy i k udržování dřívě naolejovaných podlah. Používá na všechny druhy dřeva, obzvláště vhodný na tvrdé, tmavé druhy dřeva jako je merbau, týk, mahagon nebo třešně.

Aplikace výrobku

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a prostý zbytků staré barvy nebo laku. Před a během používání promíchejte.

Ruční nanášení (podlahy do 15 m²):

1. Nanášíte štětcem nebo válečkem v rovnoměrné, lesklé vrstvě vždy po cca 3-5 m².
2. Olej musí zůstat na dřevě lesklý po dobu alespoň 15 minut. Na savé podklady naneste oleje více.
3. Přebytek oleje rozetřete na neošetřené plochy.
4. Leštíte celou podlahu suchým hadrem na podlahy, dokud není olej vsáklý a povrch není lesklý a rovnoměrný.
5. Opakujte kroky 1-5 na celou podlahu

Přístrojové nanášení (podlahy nad 15 m²):

1. Nanášíte štětcem nebo válečkem v rovnoměrné, lesklé vrstvě vždy po cca 10 m².
2. Zapracujete olej do podlahy leštícím přístrojem s leštícím diskem. Na savé podklady naneste oleje více.
3. Nechte olej vsáknout po dobu 5-15 minut, zatím nanášíte olej na další plochy.
4. Podlahu vyleštíte přístrojem s leštícím diskem se suchým hadrem, dokud dřevo nezíská nasáklý a rovnoměrně lesklý povrch.

Poznámka: Hadr nasáklý olejem může vzplát, proto jej namočte do vody nebo spalte.

Listnaté, tvrdé dřevo: Abyste dosáhli nejlepší voděodolnosti, naneste extra vrstvu oleje:

Den 1: Naneste 1. vrstvu, nechte působit 20-25 min., naneste 2. vrstvu a po 30 min. vyleštíte. Spotřeba 8m²/l.
Den 2: Rozředte olej 25% minerálního terpentýnu, naneste na podlahu a vyleštíte.

Čištění a údržba

Nátěr se obnovuje Flügger olejem na podlahy zředěným minerálním terpentýnem, aby se předešlo přesycení dřeva.

Správná praxe

Po ošetření olejem podlahu přikryjte kartónem na 4-7 dnů. Podlaha nesmí být umyta dřívě než po 7 dnech.
Ruční leštění ploch větších než 15 m² se nedoporučuje.

Technické údaje

Typ:	rozpuštědlový olej na dřevo
Husotota:	bezbarvý: 0,88 kg/l, bílý: 0,99 kg/l
Obsah sušiny:	bezbarvý: 58 % váhy, bílý: 68 % váhy
Aplikace:	méně než 15 m ² při ručním nanášení více než 15 m ² při strojovém nanášení min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Vydatnost:	10-15 m ² /l v závislosti na druhu dřeva
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	připraven k použití: 24 hod. plně vyzrálý: 4-7 dní
Ředění:	neředí se při renovaci max. 25% miner. terpentýnu
Čištění náradí:	minerální terpentýn

Skladování:

v uzavřených nádobách, v chladu

Klíč: GOLVOLJA

Listopad 2011, nahrazuje říjen 2010

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.