



## Technický list

### Flügger Barva na beton (Floor Paint PU)

#### Popis produktu

Flügger Floor paint jsou nátěrové hmoty pro betonové a dřevěné podlahy. Produkty kombinují snadnou aplikaci, nosnost, omyvatelnost a povrchovou úpravu.

#### Vlastnosti produktu

Pololesklý povrch s vysokou odolností proti otěru. Doporučeno pro prostory se středně funkčními požadavky, stejně jako venku na betonu chráněném před povětrnostními vlivy, které jsou vystaveny menšímu používání, opotřebení a znečištění. Čištění vodou, drhnutím i univerzálními čisticími prostředky.

- Snadné nanášení
- Povrch odolný vůči abrazi
- Nežloutne

#### Použití

Podlahy v obytných místnostech, halách, vchodech, kancelářích, kuchyních, umyvárnách, komerčních prostorách, klinikách, schodištích a schodištích. V exteriéru na schodech, v galeriích a balkónech chráněných proti povětrnostním vlivům.

#### Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný a připraven na nanesení dalšího nátěru.

#### Příprava

Odstraňte cementovou suspenzi strojovým broušením. Odstraňte uvolněné a sypké zbytky materiálu a barvy broušením a čištěním. Odstraňte špínu, masnotu, vosk a ostatní látky čisticím produktem Fluren 37. Případné zbytky mýdla odstraňte produktem Fluren 33. Zbruste a lesklé povrchy zmatněte. Opravte poškození v betonu opět betonem. Trhliny, nepravidelnosti a otvory musí být spárovány epoxidovou spárou. Na beton naneste základní nátěr Flügger Sealer a na dřevo Stop Primer. Nejlepší trvanlivost se dosahuje při 2 nátěrech. Některé odstíny vyžadují zvláštní zacházení.

#### Aplikace

Kartáčem nebo válcem. Rozhodněte se v závislosti na požadovaném konečném výsledku.

Aplikujte mokřý do mokrého a dokončete kartáčem / válcováním stejným směrem. Při následných nátěrech vždy použijte stejné číslo šarže. Rozdíly v povrchové struktuře mohou mít za následek odchylku barev. Chlad / teplo může ovlivnit viskozitu materiálu. Při sušení / vytvrzování musí být zabráněno kondenzaci. Chlad a zvýšená vlhkost prodlužuje dobu schnutí a konečný interval vytvrzování. Zvýšená teplota a nízká vzdušná vlhkost snižují dobu schnutí a úplné vytvrzení. Vždy proveďte testovací nátěr pro kontrolu délky schnutí a konečného výsledku.

#### Upozornění

Při nanášení povrchu provádějte kontrolu zatížení, dokud barva zcela nevyschne.

#### Technické údaje

Typ:	Akrylová podlahová barva vyztužená PU	
Hustota:	1,20 kg/l	
Lesk:	40, polomat	
Obsah sušiny:	váha 46%, objem 36%	
Vydatnost:	cca 8 m <sup>2</sup> /l	
Teplota při nanášení:	min. +5 °C během schnutí/zrání, max. vlhkost 80%RH	
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek:	1h
	další nátěr:	3h
	suchý na lehké použití/chůzi	12h
	plně vyzrálý:	5-7dnů

Odolnost proti oděru ASTM OD (čím nižší index, tím vyšší odolnost proti oděru): Index odolnosti odolnosti proti oděru: 70%

Ředění: voda

Čištění nářadí: voda, před čištěním vodou odstraňte co nejvíce nátěru

Skladování neotevřených/otevřených plechovek: v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem

---

Klíč: FLOOR PU

Prosinec 2010

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Křnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356,  
[www.flugger.cz](http://www.flugger.cz) Technická podpora: [info@janoco.eu](mailto:info@janoco.eu).

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.