

Technický list

Flügger Wood Tex Aqua 04 Opaque (dříve Flügger 98 Aqua)



Popis produktu

Flügger Wood Tex Aqua 04 Opaque poskytuje neprůhledný, silný povrch a je tou nejlepší volbou, pokud není znám původní nátěr.

- průhledný a silný povrch
- nejlepší volba při změně produktu
- dobrá přilnavost k předchozímu nátěru

Aplikace

Flügger Wood Tex Aqua 04 Opaque je součástí systému ochrany Wood Tex a používá se jako vrchní nátěr v exteriéru na nové nebo dřívě ošetřené lehké typy dřeva, jako tlakově impregnované nebo vakuově impregnované dřevo.

Také se používá při rekonstrukcích budov na převisy, štíty, obložení a dřevěné fasády, ale může být i použit na sruby z kulatin.

Na dřevěné terasy použijte olej na dřevo.

Použití

Podklad musí být čistý, suchý a pevný, předchozí nátěr by měl být hladký a mít jednotný vzhled. Pečlivě odstraňte jakýkoliv poškozený povrch, uvolněný nátěr nebo rozkládající se dřevo.

Před použitím promíchat. Nanáší se štětcem nebo válečkem. Pro lepší odolnost dřeva naneste 2 vrstvy.

Vlhkost dřeva před nátěrem lakem musí být max.: okna a dveře 12 % ±, ploty a obložení 18 %.

Technické údaje

Typ:	emulze na alkydové bázi
Husotota:	1,30 kg/l
Lesk:	20, polomatný
Obsah sušiny:	52 % váhy, 36 % objemu
Vydatnost:	nehoblované: 6-8 m ² /l hoblované: 10-12 m ² /l
Teplota při nanášení:	min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:	na dotek 1 hod. další nátěr po 12 hod. plně vyzrálý po několika dnech
Ředění:	nesmí se ředit
Čištění náradí:	voda a mýdlo

Klíč: WT DAEK

Červen 2015, nahrazuje leden 2014

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356, www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu.

Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.